

American Colors Satinado



DATOS FÍSICOS

Categoría: Pintura Arquitectónica
Tipo: Látex
Acabado: Satinado
Color: Según cartilla
Componentes: Uno
Curado: Evaporación de agua
Sólidos en volumen: 37% +/- 2%, según color
VOC (g/L): 42.8 – 45.6, según color
Número de capas: Dos
Rendimiento teórico: 31 m² por galón a 2 capas
Lavabilidad: Alta

Diluyente: Agua potable
Brillo 60º: 22 - 26 GU

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a) Superficies nuevas: Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua #80. Aplicar dos capas de "American Colors Imprimante". Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

b) Superficies con pintura en buen estado: Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua #120. Aplicar "American Colors Imprimante" y luego de 4 horas aplicar el AMERICAN COLORS SATINADO.

c) Superficies con pintura en mal estado: Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura que se está desprendiendo; dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite, humedad y salitre. Aplicar una capa de "American Colors Sellador" y luego una mano de "American Colors Imprimante" dejar secar 4 horas entre capas y aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

d) Superficies alcalinas: Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros. Dejar secar 4 horas entre capas y aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura de acabado satinado y textura suave, que embellece las superficies donde es aplicado.
- Formulado con resina acrílica, que le confiere una excelente lavabilidad.
- La Resina Acrílica actúa como capa protectora, evitando que la suciedad y las manchas se adhieran con facilidad.
- Colores mezclables entre sí.
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.

USOS TÍPICOS

- Como pintura de acabado decorativo para interiores y exteriores.
- Se puede aplicar sobre concreto, fibrocemento y madera.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo de pelo corto o de esponja.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 - 60 minutos a 25°C

Al tacto duro: 4 horas a 25°C

Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

American Colors Satinado

e) Acabado liso (sólo interiores): Aplicar con plancha metálica de tarrajeo, capas delgadas de "American Colors Pasta Mural". Dejar secar media hora entre capa y capa, repetir hasta conseguir el acabado deseado, lijar gradualmente con lijas al agua # 180 hasta # 320 y eliminar el polvo producido.

Aplicar "American Colors Imprimante" y luego de 4 horas aplicar AMERICAN COLORS SATINADO.

Debido al acabado satinado del producto, se debe evitar imperfecciones en la superficie para que se asegure un buen acabado.

No aplicar el AMERICAN COLORS SATINADO directamente sobre algún tipo de sellador (American Colors Sellador, Sellador CPP, etc.), sino sobre algún imprimante diluido como American Colors Imprimante o Imprimante CPP.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1ra. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 6 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique otra capa si se requiere. Para la 2^{da}. capa use un máximo de 1 volumen de agua por 8 volúmenes de pintura. Se recomienda preparar sólo lo que se va a usar.
7. La superficie pintada puede lavarse después de 3 semanas de aplicación con jabón y agua.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

Superficies nuevas: American Colors Imprimante.

Superficies con pintura antigua: American Colors Imprimante

Superficies con humedad: Imprimante para Muros.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 4.1 - 5.1 Kg., según color.

Presentación: Envase por ¼, 1 galón y 4 galones.

Unidad de despacho: Unidad

Garantía de Fábrica: 12 meses*

Código Único Identificación: 8055000041

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 12 meses si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.



ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación, lentes de seguridad, vestimenta apropiada, etc.

[facebook.com/americancolorsonline](https://www.facebook.com/americancolorsonline)

[instagram.com/american_colors](https://www.instagram.com/american_colors)

americancolors.com.pe/

**american
COLORS**