

Imprimante American Colors



DATOS FÍSICOS

Acabado: Mate

Curado: Evaporación de agua

Sólidos en volumen: 37% 3 3%

VOC (g / lt.): 10 - 20 g / Lt

Número de capas: Dos

Rendimiento teórico: 56 m²/1GL/capa

Diluyente: Agua Potable

Peso por galón: 5.5 - 5.9 Kg.

El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Formulada con resina acrílica, ideal para rellenar o blanquear superficies nuevas de concreto, para acabados tipo látex.
- Blanco más puro
- Contiene aditivos antihongos, perfecto para ambientes húmedos.
- Ideal para exteriores e interiores.
- Mayor Rendimiento

USOS TÍPICOS

- Trabaja como **Imprimante + Sellador** sobre pasta mural o temple, actuando como dos en uno, mejorando la adherencia de la pintura de acabado sobre estas superficies.
- Deja la superficie uniforme, sin asperezas.
- Con excelente adherencia para aplicar la pintura de acabado.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar con brocha o rodillo.

TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 minutos

Al tacto duro: 4 horas

Repintado: 4 horas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

a) Superficies nuevas: Dejar secar muy bien el concreto por 28 días como mínimo. Asegurarse que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo y de manchas grasosas. Eliminar pintura existente de la superficie a imprimir.

b) Superficies que presentan irregularidades y rajaduras (no mayor a 1 mm): Corregir con Pasta Mural American Colors.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a imprimir debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura antigua, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase del IMPRIMANTE AMERICAN COLORS y mediante una paleta agítela hasta homogeneizarla.
4. Agregue agua potable hasta que el IMPRIMANTE AMERICAN COLORS se pueda aplicar sin defectos. Así, para la 1^{ra} mano use 1 volumen de agua por 4 volúmenes de IMPRIMANTE AMERICAN COLORS.
5. Aplique una capa uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la otra mano.